

# ARDOCOLOR PRIMCOAT

## Primer, verdunningshars voor ARDOCOLOR 2

Productinformatieblad 25.06.2012

### Beschrijving

ARDOCOLOR PRIMCOAT is een gemodificeerd hars dat werkt als verharder en aanhechtingsverbeteraar. Het product wordt enkel en alleen gebruikt in combinatie met ARDOCOLOR 2, onze renovatiecoating voor daken.

### Toepassingen

ARDOCOLOR PRIMCOAT wordt, bij de toepassing van ARDOCOLOR 2, zuiver of gemengd met ARDOCOLOR 2, aangebracht als voorbehandelingslaag.

### Technische gegevens

Aspect :	melkachtig wit, dunvloeibaar
Soortelijk gewicht :	+/-1,0
Type grondstoffen :	gemodificeerde acrylaten
Oplosmiddel :	water

### Verwerking

#### Vorbereiding

ARDOCOLOR PRIMCOAT enkel aanbrengen op gereinigde en zuivere daken, vrij van bitumineuze producten en alle twijfelachtige en loszittende bestaande veragen, met een conform ontwerpconcept, en voor zover deze nog toereikend zijn voor beschikking. Voor het reinigen van de daken wordt gebruik gemaakt van onze reinigingsproducten Ontmossers Mega, volgens de gebruiksaanwijzing omschreven in hun respectievelijke technische fiches. Nadat het dak gereinigd en voldoende droog is, wordt het dak voorbehandeld met ARDOCOLOR PRIMCOAT, volgens een van de hieronder vermelde werkmethodes, alvorens het dak te schilderen met ARDOCOLOR 2.

#### Werkmethode

Ardocolor Primcoat als voorbehandelingslaag. Het product onverdund aanbrengen met de borstel, de rol of het airless spuitpistool. Vereiste spuitkop 19/30. Er voor zorgen dat de zijkanten van de leien voldoende met product worden bedekt. Zodra de ARDOCOLOR PRIMCOAT transparant is gedroogd, afwerken met twee lagen ARDOCOLOR volgens de werkmethode beschreven in de technische fiche van dit product. Ardocolo Primcoat gemengd met Ardocolo 2, als voorbehandelingslaag. Maak een mengsel van 20 kg ARDOCOLOR 2 en 10 liter ARDOCOLOR PRIMCOAT. Bij het mengen van deze producten wordt de ARDOCOLOR PRIMCOAT toegevoegd aan de ARDOCOLOR en draagt men er zorg voor om tijdens het mengen luchtinslag te vermijden. Het mengsel aanbrengen met de borstel, de rol of het airless spuitpistool. Vereiste spuitkop 19/30. Er voor zorgen dat de zijkanten van de leien voldoende met product worden bedekt. Zodra deze voorbehandelingslaag voldoende droog is, met inachtnaam van een minimum tussentijd van 2 uur, wordt een afwerkingslaag ARDOCOLOR 2 geplaatst volgens de werkmethode beschreven in de technische fiche van dit product.

### Verbruik

Onverdunde voorbehandelingslaag +/- 0,2 ltr/m<sup>2</sup>  
Gemengd met ARDOCOLOR 2 +/- 0,3 kg/m<sup>2</sup>

### Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C. Minimaal 24 maanden houdbaar.

### Verpakking

Bus 10 L

### Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzente wege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

### Contactgegevens

Valcke Bouwspecialiteiten bvba  
Vliegveld 1 - Industriezone Noord  
B-8560 Wevelgem  
Tel. +32 (0)56 42 28 73  
Fax +32 (0)56 42 27 50  
info@valcke-bouwspecialiteiten.be  
www.valcke-bouwspecialiteiten.be