

CERINOL FIX LK 1 / REP 762

Uiterst snelle plamuur voor egalisatie- en reparatiepleisterwerk op beton en zichtbeton

Productinformatieblad 15.06.2012

Producteigenschappen

- Snel bindende mortel voor reparatie- en egalisatieplamuurwerkzaamheden
- Voor beton en zichtbeton
- Voor binnen en buiten
- Belastbaar na 40 minuten
- Uitstekende hechting
- Reparatiemortel kan op gewenste kleur worden gebracht
- Weinig restspanning
- Polymeer gemodificeerd

Toepassingen

Rep 762 (Cerinol Fix LK 1) is bijzonder geschikt voor snelle egalisatieplamuurwerkzaamheden en reparaties aan beton. Voor het opvullen van gietgallen en kleinere grindnesten op zichtbeton. De kleurtint kan aan de ondergrond worden aangepast.

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|--|
| Samenstelling : | snel bindend cement, vulstoffen |
| Kleur : | donkergrijs, witgrijs |
| Aanbrenggereedschap : | troffel of plamuurmes |
| Laagdikte : | tot 5 mm |
| Verwerkingstemperatuur : | >5 °C +30°C |
| Buigsterkte na 28 dagen : | ca. 5 N/mm ² |
| Drukvastheid na 28 dagen : | ca. 30 N/mm ² |
| Bulkdichtheid : | ca. 1,5 kg/dm ³ |
| Verwerkingstijd : | ca. 25 minuten bij 20 °C |
| Droogtijd | na ca. 40 minuten belastbaar (bij 20 °C) |

Verwerking

Algemene aanwijzingen:

Niet geschikt voor dikke deklagen of pleisterachtige lagen
Alle opgegeven eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +20 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 70%.

Reeds aangemaakt materiaal mag niet door opnieuw water toevoegen weer verwerkbaar gemaakt worden.

Bijzondere aanwijzingen:

Niet mengen met andere materialen.

Vorbereiding van de ondergrond:

Schoon, zuigend, voldoende draagkrachtig, vrij van losse delen en alle hechtingsverminderde stoffen (ontkistingsolie).
Ondergrond in principe altijd voornatten.

Verwerking:

Mengen:

Rep 762 (Cerinol Fix LK 1) onder continue roeren toevoegen aan het water, niet omgekeerd. Mengen totdat het klontenvrij is. De consistentie instellen zodat het materiaal met een spaan te

verwerken is.

Het materiaal moet snel worden gemengd. Hoeveelheid van het mengsel afstemmen op de verwerkingstijd (8 minuten). Bij het mengen eerst de afgestemde hoeveelheid water nemen. Bij temperaturen lager dan +5 °C is het raadzaam het product met warm water aan te maken om de snelle harding niet te belemmeren.

Bij reparaties groter dan 0,1 dm³ moet Rep 762 worden gemengd met Quartszand (0-4 mm) in een verhouding 2:1 (volumedelen).

Aanbrengen:

Aan te brengen met troffel, spaan of spacmes.

Aangebracht materiaal beschermen tegen te snelle wateronttrekking.

Verbruik

Bij een laagdikte van 1 mm is het verbruik ca. 1,8 kg/m².

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Verpakking

Emmer 14 Kg - 44 x 14 Kg per palet

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

VALCKE
BOUWSPECIALITEITEN

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be