

## TINASCOAT

**Koude met koolwaterstof omhulde steenslag open textuur voor het herstellen van asfalt verhardingen.**

Productinformatieblad 22/11/2005

### Beschrijving

Koolwaterstofhoudende steenslag, stockeerbaar, koud te verwerken.

### Toepassing

Tijdelijk herstellen of herprofilen van koolwaterstofverhardingen met weinig of minder druk verkeer (vb : openbare wegen, dreven, opritten en parkeerruimte van garages, parkings en fabrieksploinen).

### Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Goede aanhechting
- Onmiddellijke herstelling
- TINASCOAT behoudt een verhoogde interne soepelheid die bijdraagt tot zijn verdere verdichting.
- Eenvoudig aan te brengen: vergt geen speciale kennis of werktuigen.
- Economisch gebruik : geen verlies noch afval.

### Technische gegevens

Kleur: Blinkend zwart  
Kaliber: 0/5 - open textuur

### Verwerken

#### Voorbereiden van de ondergrond

De beschadigde zone rechtlijnig uitkappen. Met een stalen borstel de oppervlakte goed reinigen. Water en modder verwijderen. Het is steeds aangeraden de bodem en de boorden van de te herstellen zone te bestrijken met bitumenemulsie BITUMIX 60 %, bij voorkeur van het type CE (snelle aanhechting) naar rato van 200 tot 300 gr/m<sup>2</sup> of in variante BLAXOL naar rato van 200 gr/m<sup>2</sup>.

#### Aanbrengen van TINASCOAT

TINASCOAT verspreiden met een hark en aandrukken met een stamper of ander aangepast gereedschap of werktuig. Bij hoge temperatuur is het aangeraden de TINASCOAT met zand te bestrooien.  
Opmerking : Na verdichting mag de aangedrukte laag TINASCOAT niet dikker zijn dan 3 cm. Bij diepe beschadiging, dient eerst een onderlaag goed aangedamde steenslag (kaliber 0/22) te worden aangelegd.

### Verbruik

25 kg/m<sup>2</sup>, per centimeter dikte.

### Reinigen van gereedschap

Onmiddellijk met Withe-spirit.

### Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, koele , tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 6 maanden houdbaar.

### Verpakking

Zak van 25 kg 40 x 25 Kg per palet

### Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

### Contactgegevens

Valcke Bouwspecialiteiten bvba  
Vliegveld 1 - Industriezone Noord  
B-8560 Wevelgem  
Tel. +32 (0)56 42 28 73  
Fax +32 (0)56 42 27 50  
info@valcke-bouwspecialiteiten.be  
www.valcke-bouwspecialiteiten.be