

## ADEXIN ZE / SYS 994

### Vloeibare, oplosmiddelvrije cementsluierverwijderaar.

Productinformatieblad 13.02.2012

#### Producteigenschappen

Voor het schoonmaken van beton, uitgewassen beton en klinkeroppervlakken, voor het opruwen van gladde betonoppervlakken, voor een betere hechting van de onderstaande lagen en afwerklagen. Beproefd middel voor het reinigen van openluchtbaden (geverfd of betegeld), cement-of mengmachines.

Bijzondere eigenschappen:

- Zeer effectief
- Concentraat met water verdunnen.

ADEXIN ZE tast zuurbestendige verven op basis van lak of kunststof niet aan, vooropgesteld dat de verflaag vrij van poriën is. Anders treden er verkleuringen op of bij porositeit bladdert de verf door infiltratie af. Bij ijzerertshoudende, minerale additieve hulpstoffen in het beton ontstaan bruine verkleuringen. Zuurgevoelige onderdelen, die met ADEXIN ZE in contact zouden kunnen komen (armaturen, dakgoten, vensterbanken van metaal en dergelijke) moeten vóór de toepassing voldoende worden afgedekt.

Het grote scala aan ondergronden laat geen adequate beoordeling over geschiktheid resp. beschadiging toe. De ondergrond moet vóór een behandeling worden getest aan de hand van een proefvlak.

#### Toepassingen

Sys 994 (Adexin ZE) wordt gebruikt voor het schoonmaken van beton, uitgewassen beton en klinkeroppervlakken, voor het opruwen van gladde betonoppervlakken, voor een betere hechting van de onderstaande lagen en afwerklagen.

#### Technische gegevens

Basis :	organische zuren, water
Kleur :	transparant
Consistentie :	vloeibaar
Dichtheid :	ca. 1,13 kg/dm.
Wijze van aanbrengen :	met kwast, borstel

#### Verwerking

De voor de behandeling voorziene oppervlakken moeten van tevoren grondig worden gereinigd. Al naar gelang het soort en de sterkte van de vervuiling wordt weber.sys 994 (Adexin ZE) 1 : 1 tot 1 : 15 met water verdund. Voor het verdunnen alleen maar kunststof emmers gebruiken.

De oplossing wordt al naar gelang de vervuiling één of meerdere malen met de borstel of de kwast opgebracht, wrijven verhoogt de werking.

**Vervolgens moet er goed worden nagespoeld met water!**

Onderdelen van machines moeten na behandeling en goede droging met een machine-olie worden ingespoten.

#### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de vervuilingsgraad van de te behandelen ondergrond, per reinigingshandeling komt dit neer op ca. 20-100 g/m<sup>2</sup>

#### Verpakking

10 L bus

#### Overig

Sys 994 (Adexin ZE) veroorzaakt verbrandingen resp. brandwonden indien het in contact komt met onbeschermde lichaamsdelen.

#### Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

#### Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

**VALCKE**  
BOUWSPECIALITEITEN

Valcke Bouwspecialiteiten bvba  
Vliegveld 1 - Industriezone Noord  
B-8560 Wevelgem  
Tel. +32 (0)56 42 28 73  
Fax +32 (0)56 42 27 50  
info@valcke-bouwspecialiteiten.be  
www.valcke-bouwspecialiteiten.be