

RESIL NB 150

Beton nabehandelingsmiddel (curing)

Productinformatieblad Art.Nr. 2 03538

Beschrijving:

RESIL-NB150 is een gebruiksklaar, verspuitbaar nabehandelingsmiddel op basis van een waterige wasemulsie. Na het opspuiten op beton vormt RESIL-NB150 een dichte, niet in water oplosbare film, die het betonoppervlak beschermt tegen voortijdig uitdrogen. Het gevaar van krimpscheuren wordt daardoor geminimaliseerd en de kwaliteit van het betonoppervlak en daarmee de duurzaamheid van het beton worden aanmerkelijk verbeterd.

Toepassingsgebied:

RESIL-NB150 is universeel inzetbaar bij de productie van beton van alle consistentieclassen. Het wordt ingezet bij de productie van bv.

- Prefab betonelementen
- Transportbeton
- Ter plaatse aangemaakt beton
- Betonnen producten

Voordelen:

- Met eenvoudige apparatuur verspuitbaar.
- Oplosmiddelvrij.
- Zeer effectief.

Productkenmerken:

Basisgrondstof:	wasemulsie
Kleur:	melkachtig wit
Vorm:	vloeibaar

Technische gegevens:

Soortelijke massa:	ca. 0,98 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur:	vanaf + 5 °C
Duitse waterbezwaarlijkheidsklasse (WGK):	1 (zelfclassificatie)

Dosering:

De aanbevolen aan te brengen hoeveelheid bedraagt 120-150 g/m², afhankelijk van de toepassing en de zuigkracht van het beton.

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

Verwerking:

RESIL-NB150 wordt onverdund met een geschikt spuitapparaat gelijkmatig op het te behandelen betonoppervlak gespoten. Hierbij moet erop worden gelet dat de laag een gelijkmatige kleur heeft. Het beste effect wordt bereikt bij aanbrengen op matvochtig beton.

Leveringsvorm:

1.000 l container
215 l vat
25 l jerrycan
10 l jerrycan

Reiniging:

Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water schoonspuiten.

Opslag en houdbaarheid:

Kan in originele, ongeopende verpakkingen en beschermd tegen vorst 12 maanden worden opgeslagen. Bevroren product kan na ontdooien niet meer worden gebruikt.

Controle/toelating:

Eigen productiecontrole conform EN-ISO 9001

Bijzondere aanwijzingen:

Ook bij zorgvuldige toepassing kunnen er in praktijk na droging kleurverschillen optreden op zichtbetonoppervlakken. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn verschillen in de aangebrachte hoeveelheid en verschillende tijdstippen van aanbrengen. Voorafgaand aan het aanbrengen van navolgende afwerksystemen (verven, coatings, gronderingen, enz.) moet het nabehandelingsmiddel met een hogedrukspuit worden verwijderd.

Veiligheidsvoorschriften:

Neem het geldende EG-veiligheidsdatablad in acht!

GISCODE: BZM 1

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be