

COMPOUND MN 15 A

Elastische dichtingsmassa voor voegen en barsten in beton -of asfaltverhardingen

Productinformatieblad 25.06.2012

Beschrijving

Warm te verwerken dichtingsmassa, op basis van elastomeer bitumen en aanhechtingstoffen.

Toepassing

- Opvullen van horizontale voegen tussen beton- of asfaltverharding (uitzetting- of krimpvoegen van wegen en industriële vloeren, verbinding tussen metalen structuren en beton)
- Opvullen van barsten in beton- of asfaltverhardingen.

Eigenschappen

- Zuurbestendig
- Bezit reële elastische eigenschappen en herneemt zijn oorspronkelijke vorm na meer dan 100 % rek.
- Behoudt zijn elasticiteit bij temperaturen begrepen tussen – 20° C en + 60° C.
- Gedrag tegenover agressieve stoffen: weerstaat aan verdunde zuren en basen.
- Weerstaat niet aan koolwaterstofsolventen.

Technische gegevens

Kleur :	Zwart
Ring en bol EN 1427 :	90°C
Cone Penetratie EN 13880-2 (25°C) :	60
Cone Penetratie na 168 e 70°C EN 13880-4/2 :	47
Kogel Penetratie en terugvering EN 13880-3 :	45%
Kogel Penetratie en terugvering na 168 u 70°C EN 13880-4/3 :	40%
Vloeiweerstand EN 13880-5 :	< 1 mm
Conform aan de norm CE EN 14188-1:	Classe N2
Reinigen :	Met White spirit

Verwerking

Vorbereiden van de ondergrond

De voeg moet zuiver, droog en vrij van vuil zijn. Voor voegen met stoffige oppervlakken is het gebruik van een kleefvernis aangera- den.

Smelten en aanbrengen van COMPOUND MN 15 A

Het smelten geschiedt in een smeltketel met oliebad voorzien van een roerstaaf en een thermostaat.

- Verwerkingstemperatuur: +/- 160° C
- Kritische temperatuur: 200° C
- Maximale verwarmingstijd: 6 u.

Om het smelten eerst te vergemakkelijken, raden wij aan de smeltketel enkel te vullen tot 1/3 van zijn maximaal volume. Zodra het smelten is begonnen, mag men de smeltketel volledig bijvullen.

Verbruik

Voor een voeg met een sectie van 1 cm moet men 100 gr/lm voorzien.

Verpakking

Karton 17 Kg

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag.

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkhe- den van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprake- lijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

Contactgegevens

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be