



OTTOPUR OP 910

Technisch specificatieblad

Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> - 1-componentige montage- en isolatieschuim op basis van polyurethaan - Goede dosering door doseerpistolen - Schuimopbrengst ca. 50 liter per 750 ml spuitbus - Snijdbaar na ca. 20 minuten - Belastbaar na ca. 3-5 uren - normaal ontvlambaar 																																				
Toepassingsgebieden:	<ul style="list-style-type: none"> - Montage en isolatie van deur- en raamkozijnen van hout, staal en kunststof in metselwerk - Montage en isolatie van trennwanden, vensterbanken etc. - Opvullen van alle soorten holle ruimtes - Vooral geschikt voor smalle afdichtingen, b.v. in de oudbouwrenovatie 																																				
Normen en keuringen:	<ul style="list-style-type: none"> - Getest brandgedrag: normaal ontvlambare bouwstof (klasse E conform DIN EN 13501-1) 																																				
Bijzondere instructies:	<p>Er moet steeds een tenminste nog gedeeltelijk gevulde spuitbus gemonteerd zijn, zodat de PU-schuim in de doseerpistool onder druk staat. Regelschroef na gebruik sluiten. Spuitbus nooit met geweld losrukken. De adapter nooit met een hard voorwerp reinigen. Als het doseerpistool buiten gebruik wordt gesteld, moet het onmiddellijk na het afschroeven grondig met OTTOPUR Cleaner gereinigd worden. Verse productresten kunnen met aceton of OTTOPUR Cleaner verwijderd worden. Bij huidcontact onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Let op: Bus staat onder druk. Tegen zon en temperaturen boven +50 °C beschermen.</p>																																				
Technische gegevens:	<table> <tr> <td>Schuimopbrengst leeggespoten [l]</td> <td>~ 50</td> </tr> <tr> <td>Aandeel geslotencellige celstructuur %</td> <td>> 80</td> </tr> <tr> <td>Temperatuur van de blikken van/tot [°C]</td> <td>+ 5 / + 35</td> </tr> <tr> <td>Ondergrondtemperatuur [°C]</td> <td>> 5</td> </tr> <tr> <td>Kleefvrij bij 23 °C/50 % rlv [minuten]</td> <td>~ 10</td> </tr> <tr> <td>Snijdbaar, 20 mm streng [minuten]</td> <td>~ 20</td> </tr> <tr> <td>Belastbaar, al naar gelang dikte van de laag [uuren]</td> <td>~ 3 - 5</td> </tr> <tr> <td>Volumegegewicht (DIN 53420) [kg/m³]</td> <td>~ 15</td> </tr> <tr> <td>Wateropname volgens DIN 53 428 [vol. %]</td> <td>< 2</td> </tr> <tr> <td>Warmtegeleidingsvermogen volgens DIN 52 612 [W/mK]</td> <td>~ 0,04</td> </tr> <tr> <td>Temperatuurbestendigheid van/tot [°C]</td> <td>- 40 / + 80 (1)</td> </tr> <tr> <td>Drukspanning bij 10 % stuik in navolging van DIN 53 421 [N/cm²]</td> <td>~ 5</td> </tr> <tr> <td>Drukweerstand volgens DIN 53421 [N/cm²]</td> <td>~ 7</td> </tr> <tr> <td>Schuifweerstand (in navolging van DIN 53427) [N/cm²]</td> <td>~ 5</td> </tr> <tr> <td>Treksterkte in navolging van DIN 53 430 [N/cm²]</td> <td>~ 10</td> </tr> <tr> <td>Maatvastheid bij +23 °C/50 % rlv [%]</td> <td>± 5</td> </tr> <tr> <td>Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv [maanden]</td> <td>12 (2)</td> </tr> <tr> <td>Kleur</td> <td>gelig</td> </tr> </table>	Schuimopbrengst leeggespoten [l]	~ 50	Aandeel geslotencellige celstructuur %	> 80	Temperatuur van de blikken van/tot [°C]	+ 5 / + 35	Ondergrondtemperatuur [°C]	> 5	Kleefvrij bij 23 °C/50 % rlv [minuten]	~ 10	Snijdbaar, 20 mm streng [minuten]	~ 20	Belastbaar, al naar gelang dikte van de laag [uuren]	~ 3 - 5	Volumegegewicht (DIN 53420) [kg/m ³]	~ 15	Wateropname volgens DIN 53 428 [vol. %]	< 2	Warmtegeleidingsvermogen volgens DIN 52 612 [W/mK]	~ 0,04	Temperatuurbestendigheid van/tot [°C]	- 40 / + 80 (1)	Drukspanning bij 10 % stuik in navolging van DIN 53 421 [N/cm ²]	~ 5	Drukweerstand volgens DIN 53421 [N/cm ²]	~ 7	Schuifweerstand (in navolging van DIN 53427) [N/cm ²]	~ 5	Treksterkte in navolging van DIN 53 430 [N/cm ²]	~ 10	Maatvastheid bij +23 °C/50 % rlv [%]	± 5	Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv [maanden]	12 (2)	Kleur	gelig
Schuimopbrengst leeggespoten [l]	~ 50																																				
Aandeel geslotencellige celstructuur %	> 80																																				
Temperatuur van de blikken van/tot [°C]	+ 5 / + 35																																				
Ondergrondtemperatuur [°C]	> 5																																				
Kleefvrij bij 23 °C/50 % rlv [minuten]	~ 10																																				
Snijdbaar, 20 mm streng [minuten]	~ 20																																				
Belastbaar, al naar gelang dikte van de laag [uuren]	~ 3 - 5																																				
Volumegegewicht (DIN 53420) [kg/m ³]	~ 15																																				
Wateropname volgens DIN 53 428 [vol. %]	< 2																																				
Warmtegeleidingsvermogen volgens DIN 52 612 [W/mK]	~ 0,04																																				
Temperatuurbestendigheid van/tot [°C]	- 40 / + 80 (1)																																				
Drukspanning bij 10 % stuik in navolging van DIN 53 421 [N/cm ²]	~ 5																																				
Drukweerstand volgens DIN 53421 [N/cm ²]	~ 7																																				
Schuifweerstand (in navolging van DIN 53427) [N/cm ²]	~ 5																																				
Treksterkte in navolging van DIN 53 430 [N/cm ²]	~ 10																																				
Maatvastheid bij +23 °C/50 % rlv [%]	± 5																																				
Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv [maanden]	12 (2)																																				
Kleur	gelig																																				

- 1) voor korte tijd + 100 °C
- 2) Blikken staand opslaan

Deze waarden zijn niet voor de uitwerking van specificaties bestemd. Neem vóór het opstellen van specificaties contact op met OTTO-CHEMIE.

Toepassingsinstructies:

1. Ondergronden en bouwdelen schoonmaken en grondig bevochtigen.
 2. Bouwelementen stutten om vervorming tegen te gaan.
 3. Bus goed schudden (minstens 20 x). Beschermdeksel van ventiel afhalen.
 4. Schuimbus in adapter schroeven. Let op: niet vastdraaien!
 5. Bij het eerste gebruik onmiddellijk handel ca. 10 seconden doortrekken en materiaal vol uit laten stromen (opvullen van het materiaalkanaal en verwijderen van resterende luchtvochtigheid).
 6. Schuimpistool is nu gereed voor gebruik. Gebruikspositie: doos wijst naar boven, pistool is horizontaal.
 7. De schuimhoeveelheid wordt met de handel gereguleerd en kan met de stelschroef begrensd worden.
 8. Vóór het uitwisselen van bussen de nieuwe bus goed schudden, lege bus losschroeven en onmiddellijk (binnen 1 minuut) met een nieuwe bus vervangen.
 9. Uitwisseling van de bussen snel uitvoeren zodat de PU-schuim in de adapter niet kan uitharden.
 10. Nog niet uitgehard schuim met OTTOPUR Cleaner van de adapter verwijderen.
 11. Uitgeharde schuimresten aan de punt van de spuitmond met een stukje hout (of iets dergelijks) afhalen. Punt van de spuitmond niet beschadigen.
- Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóór te testen en in de praktijk te toetsen.
Het uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking en dient in acht te worden genomen.

Levorm:

	750 ml aërosol spuitbus
	OP910-85
Verpakkingseenheid	12
Eenheden per pallet	504

Veiligheidsinstructie:

Let op veiligheidsblad.

Afvalverwijdering:

Aanwijzingen voor de verwijdering zie EG-veiligheidsblad.
Aanwijzingen voor de verwijdering zie veiligheidsblad.

Aansprakelijkheid:

Alle informatie in deze gedrukte tekst is gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaringen. Ze vrijwaren de gebruiker van het product niet van de plicht vanwege het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing zelf te testen en proeven uit te voeren. De informatie in deze gedrukte tekst en verklaringen van OTTO – CHEMIE in samenhang met deze gedrukte tekst betekenen geen overname van enige garantie. Garantieverklaringen behoeven voor hun effectiviteit een aparte uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van OTTO – CHEMIE. De in dit datablad aangegeven specificaties leggen de eigenschappen van het te leveren object omvattend en afsluitend vast.
Toepassingsvoorstellen vormen geen toezegging betreffende de geschiktheid voor het aanbevolen gebruiksdoel. Wij behouden ons het recht voor het product aan de technische vooruitgang en aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Voor aanvragen zijn wij u graag van dienst, ook met betrekking tot eventuele speciale toepassingsproblematieken. Is voor de toepassing, waarvoor onze producten worden gebruikt een toestemmingsplicht van een officiële instantie nodig, dan is de gebruiker voor het verwerven van deze toestemming verantwoordelijk. Onze aanbevelingen ontslaan de gebruiker niet van de verplichting, rekening te houden met de mogelijkheid dat rechten van derden kunnen worden geschaad en zo nodig, daar een oplossing voor te vinden. Verder verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, vooral ook met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid. U vindt onze algemene voorwaarden op internet onder <http://www.otto-chemie.nl>.

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be