

UNIFLEX F

Vloeibaar kunststof ter versterking van tegellijmen & B-component van UNIFIX S3

Productinformatieblad Art.Nr. 204307

- kunststofversterking
- oplosmiddelvrij
- flexibel

direct met water reinigen. Gedroogd materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

*) De waarde geldt voor +23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.

Toepassing:

UNIFLEX-F is een vloeibaar kunststof component, voor elastische tegelverlijmingen op lastige, ook vervormbare ondergronden, ter productie van:

- zeer flexibele lijmen met SCHOMBURG-tegellijmen, bijv. UNIFIX-S3 poedercomponent, UNIFIX-S3-fast Pulvercomponente, ADF-systeemlijm-FB, AK7P, CRISTALLIT-FLEX, CRISTALLIT-MULTI-FLEX, CRISTALLIT-VARIO-light, LIGHTFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-FB, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, SOLOFLEX-fast, UNIFIX-AEK.
- De combinatieproducten kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Technische gegevens:

Basis:	Polymeerdispersie
Kleur:	wit
pH-waarde:	ca. 9,8
Brandbaarheid:	E (als combinatieproduct)
Verwerkings-/	
Ondergrondtemp.:	+5 °C tot +30 °C
Verwerkingstijd*):	Ca. 60 min, afhankelijk van het gebruikte combinatieproduct.
Leveringsvormen:	5 kg en 8,33 kg bus
Opslag:	Vorstvrij minstens 12 maanden houdbaar in originele, gesloten verpakking. Aangebroken verpakking direct opmaken
Verbruik:	Overeenkomstig de desbetreffende technische merkbladen van de tegelijmmortel
Reiniging:	Met UNIFLEX-F of een combinatieproduct de vervuilde bouwdelen of gereedschappen

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be

Ondergrond:

Zie het technische infoblad van het combinatieproduct.

Verwerking:

UNIFLEX-F in een schone meng-emmer gieten en met het desbetreffende poedercomponent tot een homogeen, klontvrije massa roeren. Met een krachtig roerwerk (ca. 500-700 min⁻¹) is een mengtijd van ca. 2-3 min. noodzakelijk. Om de productspecifieke consistentie te verkrijgen, kan er water worden toegevoegd. Na een wachttijd van ca. 3 minuten, moet het mengsel nogmaals intensief worden doorgeroerd. Voor de verwerking moeten de desbetreffende technische merkbladen van de gebruikte lijmen worden gebruikt.

Elastische tegelverlijming:

UNIFLEX-F als combinatieproduct met tegel- en natuursteenlijmen ter verbetering van de aanhechting en flexibiliteit. Voor de productie van zeer flexibele tegelijmmortel wordt in de regel 5 kg tot 8,33 kg per 25 kg poeder toegevoegd, resp. 1,5 kg bij LIGHTFLEX en CRISTALLIT-VARIO-light.

Belangrijke aanwijzing:

- Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking van UNIFLEX-F beschermen.
- De combinatieproducten moeten tot de uitharding tegen vocht resp. weersinvloeden worden beschermd.

Geldig EG-veiligheidsblad in acht nemen!

GISCODE: ZP1 (Poedercomponent)

GISCODE: D1 (UNIFLEX-F vloeibaar component)

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen. 1/1