

## FIX 10 M

### Montage cement, snel

Productinformatieblad Art.Nr. 205536

#### Eigenschappen:

FIX 10-M is een chloriden-vrije snelcement welke binnen 2-5 minuten uithardt. FIX 10-M is met genoemde cementsoorten volgens DIN 1164 mengbaar om een snellere verharding bij diverse beton en pleister werkzaamheden te verkrijgen. Een sterke binding laat een toevoeging van scherpzand (1 deel FIX 10-M : 1 - 2 delen zand) het afbindproces wordt hierdoor nauwelijks vertraagd. De eindsterkte wordt minimaal beïnvloed. De afbinding is temperatuur afhankelijk, hoge temperaturen versnellen, lage temperaturen vertragen.

#### Toepassing:

Voor het verankeren van machines, het dichten van doorvoeringen, het vastzetten van balustrades, etc. Voor diverse plugverankeringen alsmede snelreparaties aan beton, kunst- en natuursteen, pleisterlagen, cementdekvloeren, metselwerk etc. voor binnen en buiten. Bij extreem belaste verankeringen adviseren wij gebruik te maken van ASODURE-EK of ASODUR-IH.

#### Technische gegevens:

Basis:	cement
Kleur:	cementgrijs
Volumieke massa:	1,6 kg/ltr.
Afbindings begin:	vloeimassa na ca. 20 min. spachtelmasa na ca. 10 min.
Reiniging:	direct met water
Verpakking:	5 of 12 kg emmer
Opslag:	droog, 6 maanden

#### Ondergrond:

Verwijder alle losse delen in pleisterlagen en metselwerk. Schone en voorbehandelde ondergronden s.v.p. met water voornatten.

Valcke Bouwspecialiteiten bvba  
Vliegveld 1 - Industriezone Noord  
B-8560 Wevelgem  
Tel. +32 (0)56 42 28 73  
Fax +32 (0)56 42 27 50  
info@valcke-bouwspecialiteiten.be  
www.valcke-bouwspecialiteiten.be

#### Verwerken:

FIX 10-M is klaar voor gebruik en wordt met een kleine hoeveelheid water gemengd. De hoeveelheid toe te voegen water is afhankelijk van de toepassing. Als basis kan men de volgende richtlijnen hanteren:

- 2 delen FIX10-M met 1 deel water mengen en men krijgt een verspaanbare massa, voor het repareren, dichten en vastpluggen.
- 3 delen FIX 10-M met 2 delen water mengen en men krijgt een vloeibare massa, voor het verankeren van machines of voor het vullen van vormen.

FIX 10-M dient na het toevoegen van water direct verwerkt te worden, daar de uitharding al na 2 minuten begint. Aangemaakte FIX 10-M mag in geen geval aangelengd worden met water. Indien men grotere vlakken of laagdiktes te verwerken heeft dan kan FIX 10-M met 1-2 delen fijn zand gemengd worden om zodoende de mortel plastisch tot gietbaar te maken. De uitharding zal dan iets lager duren en een directe belasting pas na 3 uur toelaten.

FIX 10-M niet met gips, kalk of andere bindmiddelen mengen, alleen cement is toegestaan!  
Om een materiaalreductie te verkrijgen kan men max. 1-2 delen zand toevoegen aan FIX 10-M.

#### Attentie:

S.V.P. altijd eerst proefdraaien!  
FIX 10-M is een cementproduct en reageert alkalisch met vocht, daarom ogen en huid beschermen. bij aanraking grondig met water afspoelen. Indien er contact met de ogen heeft plaats gevonden s.v.p. een arts raadplegen.

#### Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzenwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.