

EUROLAN TG 5 / PRIM 803

Grondlaag voor niet-zuigende ondergronden.

Productinformatieblad 13.02.2012

Producteigenschappen

- Voor niet-zuigende ondergronden
- Voor tegel op tegel
- Voor muren en vloeren
- Met kwast en rol verwerkbaar
- Snel drogend
- Sterk hechtend
- Klaar voor gebruik
- Hoge hechtsterkte op gladde en dichte ondergronden
- Voor binnen toepassing
- Oplosmiddelvrij

Toepassingen

Prim 803 is een ééncomponent hechtlaag met een goede hechting op gladde ondergronden binnenshuis. De hechtlaag kan op hout en op gladde, niet zuigende ondergronden toegepast worden, zoals op muur- en wandvlakken van betegelingen, platen en natuursteen, op asfaltplaten, beton, gietasfalt, kunststof lagen, kleine oppervlakken van metaal en dichte verflagen. Daardoor kunnen hout en niet zuigende ondergronden optimaal behandeld worden, voordat een navolgende laag van bv. tegelijm en plamuurpasta aangebracht wordt.

Technische gegevens

Samenstelling :	kunststofdispersie
Kleur :	lichtrood
Aanbrenggereedschap :	borstel, rol
Droogtijd :	ca. 1 tot 4 uur min. +5 °C
Vaste stof gehalte :	ca. 62 %
Verwerkingstemperatuur :	+5°C tot +30°C
Dichtheid :	ca. 1,15 kg/ltr

Verwerking

Algemene aanwijzingen:

Wateroplosbare lijmresten absoluut van de ondergronden verwijderen.

De aangebrachte grondlaag tegen verontreiniging en vocht beschermen.

Alle eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +23 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Door hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid wordt de opdroging versneld, door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid wordt de opdroging vertraagd.

Bijzondere aanwijzingen:

Buitenshuis en in natte ruimtes uitsluitend in combinatie met een geschikte combinatieafdichting (bijv. Tec Superflex D 2) toepassen. Niet gebruiken op plaatsen die voortdurend onder water staan. Kunststof oppervlakken van polyethyleen zijn niet geschikt voor een voorbehandeling met Prim 803.

Voor toepassing op kleine oppervlakken van metaal, uitsluitend in droge ruimtes binnen.

Het uitgeharde materiaal is bestand tegen vorst en kan voor korte tijd door temperaturen tot max. +70 °C belast worden. Oude of verontreinigde gietasfalt-ondergronden mechanisch opruwen.

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergronden moeten stabiel, droog, vormvast genoeg zijn en vrij van stof, olie, vet en hechtingsverminderende bestanddelen. Losse of afbladderende mortel- en verfresten moeten zorgvuldig verwijderd worden.

Resten van vet of was moeten met Sys 992 (Verdunning AX) verwijderd worden.

Indien de hechting niet voldoende is, moet de ondergrond mechanisch opgeruwd worden.

De noodzakelijke voorbehandelingen van de betreffende ondergronden moeten aan de specifieke situatie op de bouwplaats aangepast worden.

Verwerking:

De grondlaag vóór de verwerking grondig doorroeren of in de verpakking goed schudden.

De grondlaag onverdund met een penseel, kwast of een lamsvachrol gelijkmatig aanbrengen. Plasvorming vermijden. Nadat het product opgedroogd is en een dunne, vaste laag heeft gevormd, d.w.z. na ca. 1 tot 4 uur, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid, met de navolgende werkzaamheden beginnen.

Lijm en egalisatiemiddelen moeten binnen 2 dagen aangebracht worden.

De werkgereedschappen onmiddellijk na het gebruik met water reinigen.

In geharde toestand dienen gereedschappen met Sys 992 (Verdunning AX) gereinigd te worden.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond: ca. 100 tot 150 ml/m²

Verpakking

5 L bus

Overig

Prim 803 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onze zijde. Wij wensen de gebruiker slechts te

EUROLAN TG 5 / PRIM 803 **Grondlaag voor niet-zuigende ondergronden.**

Productinformatieblad 13.02.2012

te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

VALCKE
BOUWSPECIALITEITEN

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be