

EUROLAN FK INJECT 2 BS / TEC 944 S

Reactiever sneller

Productinformatieblad 29.02.2012

Producteigenschappen

- Versneld de reactie van Tec 944 (Eurolan FK Inject 2)

Toepassingen

Tec 944 S (Eurolan FK Inject 2 BS) wordt toegepast als reactiever sneller voor de Tec 944 (Eurolan FK Inject 2).

Technische gegevens

Samenstelling : dichtheid
Polyamine : ca. 0,97 kg/dm³

Verwerking

Toevoegen van een versneller:

Noodzakelijk bij injecties op plaatsen die belast zijn door (drukkend) water. Er wordt 0,5 tot 5 % Tec 944 (Eurolan FK Inject 2 BS) als toevoeging in het injectiehars geroerd. Het materiaal dan meteen verwerken. De reactiesnelheid is afhankelijk van de hoeveelheid water in het geïnjecteerde bouwdeel en de temperatuur. hogere luchtvochtigheid wordt het reactieverloop vertraagd.

Verbruik

De noodzakelijk dosering is afhankelijk van de situatie en varieert van ca. 0,5 tot 5 gew.%.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Verpakking

0,1 Kg bus

Overig

Tec 944 S (Eurolan FK Inject 2 BS) staat onder permanente kwaliteitscontrole.

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onze kant. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

VALCKE
BOUWSPECIALITEITEN

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be