



## MIX-metselmortel

### Gebruiksklare metselmortel

Productinformatieblad 25.06.2012

#### Beschrijving

Gebruiksklare droge metselmortel samengesteld uit gereinigd en gezeefd zand, cement, toeslagstoffen van uitzonderlijke kwaliteit. Naast een zeer plastische verwerkbaarheid en hoge weerstand bezit MIX het voordeel dat na het mengen met water, de mortel homogeen blijft (er komt geen water op de mortel).

#### Technische gegevens

Druksterkte (na 28 dagen) :	$\geq 15 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow \text{M15}$
Buigweerstand (na 28 dagen) :	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Aanvangschuifsterkte :	$0,15 \text{ N/mm}^2$
Waterabsorptie :	$0,19 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}0,5$
Volumieke massa mortelspecie :	ca. $2000 \text{ kg/m}^3$
Volumieke massa verharde mortel :	ca. $1850 \text{ kg/m}^3$
Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda$ ) :	$0,83 \text{ W/m.K}$
Duurzaamheid (vorst-dooi cycli) :	ca. $30 \text{ N/mm}^2$
Mengverhouding :	$\pm 4 \text{ L water per zak}$ van $25 \text{ kg} (\pm 16\%)$
Verwerkingstijd :	$\pm 3\text{h}$
Gebruikstemperatuur :	$+ 5^\circ\text{C tot} + 30^\circ\text{C}$
Kleur :	Grijs

#### Verwerking

MIX-metselmortel wordt aangemaakt met ongeveer 16% water t.t.z. ongeveer 4 L water op 25 kg product.

#### Verbruik

Afhankelijk van steenbreedte en voegdikte

#### Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimum 12 maanden houdbaar.

#### Verpakking

Zakken van 25 Kg - 48 x 25 Kg per palet

#### Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

#### Contactgegevens

Valcke Bouwspecialiteiten bvba  
Vliegveld 1 - Industriezone Noord  
B-8560 Wevelgem  
Tel. +32 (0)56 42 28 73  
Fax +32 (0)56 42 27 50  
info@valcke-bouwspecialiteiten.be  
www.valcke-bouwspecialiteiten.be